

FIX 71

UNIVERZALNO LJEPILO U SPREJU

Univerzalno neoprensko ljepilo u spreju za uporabu u kućanstvu i industrijsku uporabu.

OSOBINE

- Jednostavna uporaba.
- Brzo prijanjanje.
- Ventil s tri položaja za različite širine nanosa.

PODRUČJE PRIMJENE

- Za lijepljenje metala, drva, stakla, PU pjene, papira, tekstila, pluta, plastike, PE, najlona, ...
- Nije pogodan za XPS (stiropor).

TEHNIČKI PODACI

Osnova	neopren
Izgled	tekućina
Miris	karakterističan (po otapalu)
Otvoreno vrijeme	2 - 13 min
Potrošnja	150 - 300 g/m ²
Sadržaj suhe tvari	25 – 27 %
Gustoća (20 °C)	≥1g/cm ³
Viskoznost (20 °C)	100 - 150 mPas
Najprikladnija temperatura uporabe:	od 15 do 23 °C.

UPUTA ZA UPORABU

- Površine koje se lijepe trebaju biti čiste, bez prašine i masnoća.
- Dozu prije uporabe dobro protresite.
- Pri nanošenju, dozu držite 15 do 20 cm od površine na koju se ljepilo nanosi.
- Ljepilo nanesite što ravnomjernije na obje površine koje se lijepe.
- Pričekajte 5 minuta, da se ljepilo osuši, a zatim pritisnite površine jednu uz drugu.
- Konačna čvrstoća lijepljenja postiže se nakon 24 sata.
- Nakon uporabe, okrenite dozu naopako i pritisnite ventil sve dok ljepilo u potpunosti ne izađe iz doze.

PAKIRANJE

- 250 ml aerosol doza

SKLADIŠTENJE

36 mjeseci. Proizvod skladištiti u okomitom položaju na temperaturi 5 - 35°C. Proizvod ne izlažite direktno suncu.




ZDRAVLJE, SIGURNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE

Dodatne informacije o sigurnosti, upute za sigurno postupanje, oprema za osobnu zaštitu, kao i informacije o uklanjanju, nalaze se u sigurnosnom listu. Sigurnosni list može se dobiti na zahtjev. Primjerak možete dobiti i kod vašeg prodajnog zastupnika TKK.

UPOZORENJE

Upute su dane na temelju naših istraživanja i iskustava, međutim, zbog specifičnih uvjeta i načina rada preporučamo provesti testiranje za svaki slučaj uporabe.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com