

# FIX D1

## LJEPILO ZA DRVO

Disperzijsko ljepilo bez otapala za lijepljenje drva, papira, kartona, tekstila te drugih poroznih materijala.

### OSOBINE

- Za unutarnje površine.
- Bijele boje; nakon stvrdnjavanja spoj je transparentan.
- Bez otapala.
- Ekološki prihvatljiv.

### PODRUČJE PRIMJENE

- Za lijepljenja širine i debljine drveta visoke gustoće.
- Za montažna lijepljenja drva visoke gustoće.
- Za lijepljenje papira, kartona i tekstila.

### TEHNIČKI PODACI

Osnova

Boja

Brzina vezivanja

Viskoznost kod 23 °C (Brookfield RVT, vr.4/20 obr.min<sup>-1</sup>)

Ph vrijednost (ISO 976)

Kredna točka

vođena disperzija polivinil acetatnog polimera  
nakon stvrdnjavanja spoj je transparentan  
srednje brza  
4000- 7000 mPas  
ca. 4,5  
ca. 5 °C

### UPUTA ZA UPORABU

- Ljepilo nanosite u količini od 150 do 200 g/m<sup>2</sup> ručno, kroz nastavak za nanošenje. S jedne strane na glatku i suhu površinu, očišćenu od prašine, masti i drugih oblika nečistoća.
- Vrijeme stiskanja ovisi o uvjetima lijepljenja (temperatura okoline, ljepila i materijala za lijepljenje te vlažnosti materijala) i kreće se od 4 do 40 minuta, tlak se kreće od 0,2 do 0,7 N/mm<sup>2</sup>.
- Najbolji uvjeti za nanošenje:  
temperatura prostora, ljepila i lijepljenih materijala: 18-20 °C  
relativna vlažnost zraka 60-70 %  
vlažnost drveta 8-12 %.
- Odstupanje radnih uvjeta od preporučenih (optimalnih), npr. drvo s višom vlagom, veći nanos ljepila, niža temperatura lijepljenja, utječu na produljenje potrebnog vremena stiskanja.
- Ne lijepite na temperaturama nižim od + 15 °C. Zalijepljeni materijal se može obrađivati nakon 24 sata.

### PAKIRANJE

- 500 ml plastična boca

### SKLADIŠTENJE

18 mjeseci u suhom prostoru na temperaturama od 5 °C do 25 °C u originalnom zatvorenom pakiranju. NE SMIJE SMRZNUTI !




## ZDRAVLJE, SIGURNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE

Dodatne informacije o sigurnosti, upute za sigurno postupanje, oprema za osobnu zaštitu, kao i informacije o uklanjanju, nalaze se u sigurnosnom listu. Sigurnosni list može se dobiti na zahtjev. Primjerak možete dobiti i kod vašeg prodajnog zastupnika TKK.

## UPOZORENJE

Upute su dane na temelju naših istraživanja i iskustava, međutim, zbog specifičnih uvjeta i načina rada preporučamo provesti testiranje za svaki slučaj uporabe.



**TKK d.o.o.**  
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia  
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on   
**tkk-fix.com**