

# FIX 15

## МОНТАЖНО ЛЕПИЛО ЗА ФОЛИО

Еднокомпонентноеластично лепило на основата на модифицирана акрилна дисперсия с отлична адхезия към различни видове фолио и повечето строителни материали. Лепилото е подходящо за лепене на различни видове фолио и осигурява бариера пред въздушни течения и пари.

### СВОЙСТВА

- Еластично.
- Лесно за нанасяне.
- Добра адхезия към различни порьозни и непорьозни основи.
- Добра адхезия към различни видове фолио.
- Лепилото може да се нанася върху влажни повърхности.
- Без разтворители, силикони и изоцианат ("без ЛОС").
- Прясното лепило може лесно да се почисти с вода.
- Цвят: син.

### ИЗПИТВАНИЯ И СЕРТИФИКАТИ

Отговаря на изискванията на DIN 4018-7.

### ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- За трайно уплътняване и закрепване на алуминиеви, полиетиленови и полиамидни фолиа в краищата и фугите с контактни строителни елементи като мазилка, бетон, дърво и метални основи.
- За залепване на фолио.
- За залепване на уплътнителни ленти.
- Осигурява бариера пред въздушни течения и пари.

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

#### Невтвърдена маса

Основа

Външен вид

Втвърдяващ механизъм

Плътност

Време за образуване на кора: 23 °C/50 % отн. влажост

Температура на приложение

#### Втвърдена маса

Температурна устойчивост

модифицирана акрилна дисперсия

паста

изпаряване на водата

1200 ± 20 kg/m<sup>3</sup>

~40 min

от +5 °C до +40 °C

от -20 °C до +75 °C



- Оптималната ширина на залепената фуга е 25 мм, а дебелината е от 3 до 4 мм.
- Почистете прясната маса и инструментите с вода след употреба. Втвърдената маса може да се отстрани механично.

#### **ОПАКОВКА**

- 300 ml картуш.

#### **СЪХРАНЕНИЕ**

12 месеца на сухо място при температура между 5 °C и 25 °C, в оригиналната запечатана опаковка.

#### **ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, БЕЗОПАСНОСТ, РАБОТА И ИЗПЪЛНЕНИЕ**

Допълнителна информация за безопасност, инструкции за безопасно боравене, информация за лични предпазни средства и информация за изхвърляне могат да бъдат намерени в информационния лист за безопасност. Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване. Можете също така да получите копие от вашия търговски представител на ТКК.

#### **ВНИМАНИЕ**

Дадената информация се основава на нашите тестове и практически опит. Въпреки това, поради специфични условия и методи на работа, препоръчваме предварителни тестове за всеки случай на употреба.



**TKK d.o.o.**  
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia  
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on   
**tkk-fix.com**