

FIX 31

FOLYÉKONY PILLANATRAGASZTÓ

Nagyon gyors hatású, oldószermentes folyékony ragasztó, kitűnő ragasztási képességgel a jól adaptálódó felületekhez. Porcelán, fém, műanyag, gumi, kő, fa, bőr, valamint üveg ragasztására szolgál.

TULAJDONSÁGOK

- Univerzális.
- Pillanatnyi magas fokú ragasztási képesség.
- Átlátszó, láthatatlan illesztésekre alkalmas.
- Vízálló (kivéve a tengervizet és a medencék vizét).
- A ragasztott tárgyak mosogatógépben is moshatók.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

- Porcelán, fém, műanyag, gumi, kő, fa, bőr, valamint üveg ragasztására szolgál.
- Nem alkalmas polietilén (PE), polipropilén (PP) és PTFE esetében.

MŰSZAKI ADATOK

Kémiai bázis	etil-cianoakrilát
Szín	átlátszó
Szakítószilárdság 24 óra elteltével 25 °C hőmérsékleten:	
Acél:	190 - 210 kg/cm ²
Rozsdamentes acél:	250 - 450 kg/cm ²
Alumínium:	170 - 190 kg/cm ²
Réz:	150 - 170 kg/cm ²
PVC:	40 - 60 kg/cm ²
ABS:	50 - 70 kg/cm ²
Polikarbonát:	80 - 120 kg/cm ²
Polisztiirén:	30 - 45 kg/cm ²
NBR gumi:	5 - 9 kg/cm ²
SBR gumi:	5 - 10 kg/cm ²

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- A ragasztani való felületeknek tisztáknak, por- és zsírmenteseknek kell lenniük.
- Csavarja rá a dugót, hogy ezáltal átlukadjon a tubus membránja, majd vigyen fel egy vagy több csepp ragasztót a ragasztandó felületeknek csak az egyikére.
- Csupán annyi ragasztót kell használni, amennyi elegendő ahhoz, hogy a ragasztott felületek összenyomása után csak egy vékony réteg maradjon.
- A felületeket azonnal össze kell nyomni, és néhány másodpercig tartani.
- A ragasztott felületek közötti jó kontaktus nagyon fontos.
- Használat után meg kell tisztítani a csomagolás hegyét, és visszacsavarni a tetejét.
- A szilárdulási idő a ragasztott felületek típusától, a ragasztott felületek körülményeitől, a felület simaságától és a légköri körülményektől....



- A felület szilárdulási ideje:

Acélhoz acélt:	10 - 30 másodperc
Rozsdamentes acél:	30 - 60 másodperc
Alumínium:	5 - 15 másodperc
Horganyzott lemez:	30 - 90 másodperc
ABS-t ABS-hez:	5 - 20 másodperc
ABS-t NBR gumihoz:	3 - 5 másodperc
ABS-t fához:	5 - 10 másodperc
NBR gumit NBR gumihoz:	5 - 10 másodperc
Fa:	60 - 75 másodperc
Polikarbonát:	20 - 60 másodperc
Bőr:	30 - 60 másodperc

CSOMAGOLÁS

- 3 g-os és 3x1 g-os tubus
- 10 g-os és 20 g-os palack

TÁROLÁS

24 hónapig, száraz helyen, 20 °C és 25 °C közötti hőmérsékleten. Hosszabb tárolás esetén javasoljuk, hogy tárolja hűtőszekrényben.

INFORMÁCIÓK EGÉSZSÉGÜGYI, BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEKRŐL ÉS A HULLADÉKKEZELÉSRŐL

A biztonsági információkkal, a biztonságos kezelési útmutatókkal, az egyéni védőeszközökkel, valamint a hulladék kezelésével kapcsolatos további információk megtalálhatók a biztonsági adatlapon. Kérésre biztonsági adatlap kapható. Emellett TKK forgalmazójától is kérhet egy példányt.

FIGYELEM

A megadott információk teszteken és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak. Azonban a speciális körülményekre és munkamódszerekre való tekintettel, javasoljuk, hogy minden egyes használat előtt végezzen előzetes próbákat.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com