FIX 31

ЖИДКИЙ СЕКУНДНЫЙ КЛЕЙ

Клей с исключительно высокой скоростью схватывания и начальной прочностью без содержания растворителей для материалов, хорошо поддающихся склеиванию. Для склеивания фарфора, металлов, пластмасс, резины, камня, дерева, кожи и стекла.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Универсальный.
- Моментальная высокая прочность сцепления.
- Прозрачный для невидимых стыков.
- Водонепроницаемый (не в морской воде и бассейнах).
- Склеенные вещи можно мыть в посудомоечной машине.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для склеивания фарфора, металлов, пластмасс, резины, камня, дерева, кожи и стекла.
- Не пригоден для склеивания полиэтилена, полипропилена и тефлона (ПТФЭ).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Химическая основа	этилцианоакрилат
Цвет	прозрачный
Прочность на разрыв через 24 часа при 25 °C:	
Сталь:	190-210 кг/см^2
Нержавеющая сталь:	250-450 кг/см^2
Алюминий:	170-190 кг/см^2
Медь:	150-170 кг/см^2
ПВХ:	40-60 кг/см^2
ABS:	50 -70 кг/см^2
Поликарбонат:	80 -120 кг/см^2
Полистирол:	30-45 кг/см^2
Резина NBR:	5-9 кг/см^2
Резина SBR:	5-10 кг/см^2

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- Склеиваемые поверхности должны быть прочными, чистыми, без пыли и жира.
- Закрутите колпачок, чтобы пробить защитную мембрану тубы, и нанесите одну или несколько капель клея только на одну из склеиваемых поверхностей.
- Наносите такое количество клея, чтобы после соединения обеих частей образовался тонкий клеевой слой.
- Немедленно соедините и прижмите друг к другу склеиваемые поверхности на несколько секунд.
- Важно обеспечить плотное соединение склеиваемых элементов.
- После использования очистите верхнюю часть наконечника от остатков клея и закрутите защитный колпачок.
- Время отверждения зависит от типа склеиваемых поверхностей, состояния склеиваемых поверхностей, гладкости поверхности, атмосферных условий….

- Время отверждения на поверхности:

Сталь к стали:	10-30 секунд
Нержавеющая сталь:	30-60 секунд
Алюминий:	5-15 секунд
Оцинкованный металл:	30-90 секунд
ABS на ABS:	5-20 секунд
ABS на резине NBR:	3-5 секунд
ABS на дереве:	5-10 секунд
NBR резина на NBR резине:	5-10 секунд
Дерево:	60-75 секунд
Поликарбонат:	20-60 секунд
Кожа:	30-60 секунд

УПАКОВКА

- Тюбик 3 г и 3x1 г
- Бутылка 10 г и 20 г.

ХРАНЕНИЕ

24 месяца в сухом месте при температуре от 20 °C до 25 °C. Для более длительного хранения рекомендуем хранить в холодильнике.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТИ, ОБРАЩЕНИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Дополнительную информацию по безопасности, инструкции по безопасному обращению и средствам индивидуальной защиты, а также информацию по утилизации можно найти в паспорте безопасности. Паспорт безопасности предоставляется по запросу. Вы также можете получить копию у торгового представителя TKK.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Инструкции основаны на наших исследованиях и опыте, но в связи с конкретными условиями и методом работы мы рекомендуем предварительные тесты для каждого варианта использования.