FIX 32

СЕКУНДНЫЙ КЛЕЙ

Гелеобразный клей с исключительно высокой скоростью схватывания и начальной прочностью без содержания растворителей для склеивания не идеально прилегающих поверхностей. Для склеивания фарфора, металлов, пластмасс, резины, камня, дерева, кожи и стекла.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Универсальный.
- Не капает.
- Несколько секунд позволяют произвести дополнительную корректировку склеиваемых поверхностей.
- Идеально подходит для приклеивания на вертикальные поверхности.
- Прозрачный для невидимых стыков.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для склеивания фарфора, металлов, пластмасс, резины, камня, дерева, кожи и стекла.
- Не пригоден для склеивания полиэтилена, полипропилена и тефлона (ПТФЭ).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Химическая основа	этилцианоакрилат
Цвет	прозрачный
Прочность на разрыв через 24 часа при 25 °C:	
Сталь:	180-250 кг/см^2
Нержавеющая сталь:	250-450 кг/см^2
Алюминий:	110-190 кг/см^2
Медь:	130-170 кг/см^2
ABS:	50-150 кг/см^2
Поликарбонат:	45-150 кг/см^2
Полистирол:	40-130 кг/см^2
Резина NBR:	50-110 кг/см^2
Резина SBR:	50-110 кг/см^2

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- Склеиваемые поверхности должны быть прочными, чистыми, без пыли и жира.
- Закрутите колпачок, чтобы пробить защитную мембрану тубы, и нанесите одну или несколько капель клея только на одну из склеиваемых поверхностей.
- Наносите такое количество клея, чтобы после соединения обеих частей образовался тонкий клеевой слой.
- Немедленно соедините и прижмите друг к другу склеиваемые поверхности на несколько секунд.
- Важно обеспечить плотное соединение склеиваемых элементов.
- После использования очистите верхнюю часть наконечника от остатков клея и закрутите защитный колпачок.
- Время отверждения зависит от типа склеиваемых поверхностей, состояния склеиваемых поверхностей, гладкости поверхности, атмосферных условий….

- Время отверждения на поверхности:

Сталь на стали:	50-100 секунд
Нержавеющая сталь:	60-120 секунд
Алюминий:	10-30 секунд
Оцинкованный металл:	40-90 секунд
ABS на ABS:	10-60 секунд
ABS на резине NBR:	15-25 секунд
ABS на дереве:	15-25 секунд
NBR резина на NBR резине:	5-20 секунд
Поликарбонат:	40-80 секунд

УПАКОВКА

- Тюбик 3 г.

ХРАНЕНИЕ

24 месяца в сухом месте при температуре от 20 °C до 25 °C. Для более длительного хранения рекомендуем хранить в холодильнике.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТИ, ОБРАЩЕНИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Дополнительную информацию по безопасности, инструкции по безопасному обращению и средствам индивидуальной защиты, а также информацию по утилизации можно найти в паспорте безопасности. Паспорт безопасности предоставляется по запросу. Вы также можете получить копию у торгового представителя TKK.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Инструкции основаны на наших исследованиях и опыте, но в связи с конкретными условиями и методом работы мы рекомендуем предварительные тесты для каждого варианта использования.