

# FIX 41

## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТАКТНЫЙ КЛЕЙ

Универсальный контактный клей на основе резины и синтетических смол для склеивания резины, кожи, пробки, войлока, дерева, пластмасс.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Гибкое соединение.
- Быстрое высыхание.
- Высокая прочность склеивания.
- Влагостойкость.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для склеивания резины, кожи, пробки, войлока, дерева, пластика.
- Не подходит для ПЭ, ПП и ПТФЭ.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Химическая основа     | полихлоропреновый каучук (неопрен)                                     |
| Консистенция          | жидкая   |
| Отверждение           | физическое отверждение и кристаллизации                                |
| Плотность             | 0,86 г/мл  |
| Термостойкость        | от -20 °С до +70 °   |
| Температура нанесения | от 5 °С до 25 °С   |
| Время открытия        | ок. 10 минут, в зависимости от температуры, влажности и типа основания |

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, без пыли и жира.
- Клей равномерно нанести кистью или шпателем на обе склеиваемые поверхности.
- Подождите 10 минут, а затем плотно сожмите поверхности.

### УПАКОВКА

- Туба 50 мл и 120 мл в коробке
- 750 мл банка.

### ХРАНЕНИЕ

24 месяца в сухом месте при температуре от 5 °С до 25 °С.

### ИНФОРМАЦИЯ О ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТИ, ОБРАЩЕНИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Дополнительную информацию по безопасности, инструкции по безопасному обращению и средствам индивидуальной защиты, а также информацию по утилизации можно найти в паспорте безопасности. Паспорт безопасности предоставляется по запросу. Вы также можете получить копию у торгового представителя ТКК.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Инструкции основаны на наших исследованиях и опыте, но в связи с конкретными условиями и методом работы мы рекомендуем предварительные тесты для каждого варианта использования.

