FIX 52

СТЕРЖНИ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО СКЛЕИВАНИЯ

Стержни для горячего склеивания, используемые для склейки, отделки, моделирования и бытового ремонта. Для склеивания дерева, бумаги, картона, тканей, металлов, пластмасс и других материалов (не подходит для ПП, ПЭ, мягкого ПВХ и пенополистирола).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диаметр: 11 мм.
- Длина: 200 мм.
- Универсальное использование.
- Быстрое затвердевание.
- Прозрачный, эластичный и прочный стык.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для склеивания дерева, бумаги, картона, тканей, металлов, пластмасс и других материалов.
- Не подходит для ПП, ПЭ, мягкого ПВХ и пенополистирола.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Химическое основание:	сополимер этилена и винилацетата.
Цвет клея клейкой пленки:	белый-прозрачный/прозрачный
Диаметр заряда:	≈ 11,5 мм
Длина:	≈ 200 мм
Вязкость при 180 ˚C, ASTM D-3236:	7000-13000 мПа с
Температура размягчения, R&B: ASTM E-28:	87 ± 5 ˚C
Рабочая температура:	180-200 ˚C
Плотность:	≈ 0,98 г/см^3
FDA:	соответствует 21 CFR 175.105

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- Склеиваемые поверхности должны быть прочными, чистыми, без пыли и жира. Шлифовка гладких поверхностей увеличивает прочность стыков. Металлические поверхности перед приклеиванием рекомендуется слегка нагреть. Перед приклеиванием рекомендуем провести испытания на склеиваемом материале.
- Нанесите клей горячим клеевым пистолетом FIX на одну из склеиваемых поверхностей и сразу же сожмите поверхности.
- Открытое время клея зависит от типа материала, температуры и количества клея, температуры материала и рабочей среды. Оно колеблется от 20 до 120с, т. е. клей затвердевает менее чем за 2 минуты.
- Примечание: жидкий клей может достигать температуры 200 ˚C. Опасность ожога.

УПАКОВКА

- Коробка 200 г и 1000 г.

ХРАНЕНИЕ

36 месяцев в сухом месте при температуре до 25 °C, вдали от источников тепла.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТИ, ОБРАЩЕНИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Дополнительную информацию по безопасности, инструкции по безопасному обращению и средствам индивидуальной защиты, а также информацию по утилизации можно найти в паспорте безопасности. Паспорт безопасности предоставляется по запросу. Вы также можете получить копию у торгового представителя ТКК.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Инструкции основаны на наших исследованиях и опыте, но в связи с конкретными условиями и методом работы мы рекомендуем предварительные тесты для каждого варианта использования.

TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on
tkk-fix.com