FIX 61

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ЭПОКСИДНЫЙ КЛЕЙ В ШПРИЦЕ

Быстросхватывающийся двухкомпонентный клей на эпоксидной основе для склеивания и ремонта мрамора, стекла, керамики, фарфора, кожи, металла и искусственных материалов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Устойчив к воде и разбавленным кислотам.
- Не меняет цвет.
- Не трескается и не дает усадки.
- Можно красить, шлифовать и просверливать.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для склеивания и ремонта мрамора, стекла, керамики, фарфора, кожи, металла и и искусственных материалов. Особенно подходит для приклеивания невпитывающих поверхностей.
- Не подходит для ПЭ, ПП и ПТФЭ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Химическая основа	эпоксидная смола (первый компонент) и отвердитель (второй компонент)
Соотношение компонентов для смешивания	1: 1
Время хранения смеси	5 минут
Температура нанесения	от 5 °C до 35 °C; использование при температуре выше 50 °C не рекомендуется
Начальная прочность	через 5 минут
Окончательная прочность	через 30 минут
Шор D	80 (+/- 2)

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- Склеиваемые поверхности должны быть прочными, чистыми, без пыли и жира.
- Выдавите одинаковое количество обоих компонентов и тщательно перемешайте их, пока смесь не приобретет равномерный цвет.
- Как можно скорее нанесите клей на обе склеиваемые поверхности и сразу прижмите их друг к другу.
- Не перемещайте склеиваемые детали во время отверждения клея.
- Сожмите поверхности в течение 5-10 минут.
- Начальная прочность достигается через 5 минут, окончательная - через 30 минут.

УПАКОВКА

- Шприц 6 г.

ХРАНЕНИЕ

36 месяцев в сухом прохладном месте.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТИ, ОБРАЩЕНИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Дополнительную информацию по безопасности, инструкции по безопасному обращению и средствам индивидуальной защиты, а также информацию по утилизации можно найти в паспорте безопасности. Паспорт безопасности предоставляется по запросу. Вы также можете получить копию у торгового представителя ТКК.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Инструкции основаны на наших исследованиях и опыте, но в связи с конкретными условиями и методом работы мы рекомендуем предварительные тесты для каждого варианта использования.

TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on
tkk-fix.com