

FIX 62

ДВУКОМПОНЕНТЕН ЕПОКСИ КИТ

Двуконпонентен епоксиден кит. Има много добра адхезия към различни видове метали, керамика, дърво, стъкло, пластмаси и бетон.

СВОЙСТВА

- Много добра адхезия на мокри повърхности, дори под вода.
- Втвърдява се след 15 минути.
- Химически устойчив.
- След като се втвърди, може да се шлифова, пили, боядисва и пробива.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- Фили запечатване, пълнене, залепване и ремонт на метали, керамика, дърво, стъкло, пластмаси и бетон.
- За бърз ремонт на течове във водни инсталации, резервоари и централно отопление.
- За различни ремонти под вода (басейни, аквариуми, лодки).
- За ремонт на резервоари за гориво и бензин.
- За свързване на тръби с различни диаметри.
- За ремонт на автомобили, лодки и ремаркета.
- За уплътняване на тръби и замяна на повредени части.
- Не е подходящ за меки и гъвкави повърхности, например за гума).

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Прясна маса

Основа	епоксид и меркапто.
Външен вид	бяла и сиво-зелена паста
Механизъм на втвърдяване	химическа реакция
Обработваемост	5-7 мин. при 20 °C
Време на втвърдяване при нормални условия	15 мин. при 20 °C
Време на втвърдяване под вода	20 мин. при 20 °C

Втвърдена маса

Специфично тегло	2000 kg/m ³
Твърдост по Шор А	75-85
Якост на натиск	90 МПа
Якост на опън	6.20 МПа
Електрическо съпротивление	5 × 10 ¹³ Ohm/m
Температурна устойчивост	до +120 °C, понякога до +150 °C

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

- Повърхността трябва да е чиста, обезпрашена и обезмаслена.
- Изтържете я с шкурка или метална четка за да стане грапава. Отрежете нужното количество маса и го размесвайте две минути до получаване на еднородна на цвят смес.
- Нанесете бързо върху повърхността и притиснете силно.
- Веднага след нанасяне разтрийте повърхността с мокър пръст или мокър парцал.



- На местата с наличие на течове, които са под налягане, запушете дупката с дървен чеп. Размажете уплътнителната маса върху чепа и я притиснете за няколко минути с пръст или самозалепваща лента.

ОПАКОВКА

- 57 g пластмасова обшивка.

СЪХРАНЕНИЕ

24 месеца на сухо, хладно място под 25 °C, в оригиналната запечатана опаковка.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, БЕЗОПАСНОСТ, РАБОТА И ИЗПЪЛНЕНИЕ

Допълнителна информация за безопасност, инструкции за безопасно боравене, информация за лични предпазни средства и информация за изхвърляне могат да бъдат намерени в информационния лист за безопасност. Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване. Можете също така да получите копие от вашия търговски представител на ТКК.

ВНИМАНИЕ

Дадената информация се основава на нашите тестове и практически опит. Въпреки това, поради специфични условия и методи на работа, препоръчваме предварителни тестове за всеки случай на употреба.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com